ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECOCLICK

Информация о продукте	ECOWOOD		ECOSTONE		ECORICH	
	Замковый тип	Клеевой тип	Замковый тип	Клеевой тип	Замковый тип	Клеевой тип
Артикулы	NOX-1600	NOX-1700	NOX-1600	NOX-1700	NOX-1900	NOX-2000
Фаска, фрезерованная	4v	4v	4v	4v	4v	4v
Тип укладки	замковый	клеевой	замковый	клеевой	замковый	клеевой
Защитный слой, мм	0,3 мм PVC	0,5 мм PVC	0,3 мм PVC	0,5 мм PVC	0,3 мм PVC	0,55 мм PVC
Доп.защитный слой, мм	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU	0,015 ECO PU
Обработка UV	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вес, кг/м²	7,6	3,5	7,6	3,5	7,6	4
Размер и упаковка						
Ширина, мм	185	180	305	304,8	185	180
Длина, мм	1212	1200	610	609,8	1212	1200
Толщина, мм	4,2	2,3	4,2	2,3	4,2	2,5
Штук в уп.	10	18	12	22	10	15
М² в упаковке	2,24	3,89	2,23	4,08	2,24	3,24
Кг в упаковке	17	13,64	17	14,3	17	13
Результаты тестов						
Теплопроводность, Вт/(м*К)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Звукоизоляция ударного шума, max ΔLw, дБ	18	15	18	15	18	16
Категория противоскольжения	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Класс износостойкости	T	T	T	T	T	T
Светостойкость	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6	≥6
Электрическое сопротивление, Ом	$\leq 10^9$	$\leq 10^9$	$\leq 10^9$	$\leq 10^9$	$\leq 10^9$	$\leq 10^9$
Стабильность размеров	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%	≤0,05%
Остаточная деформация, мм	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Прямоугольность/ прямолинейность, мм/м	≤0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35	≤0,35
Формальдегидная группа	E1	E1	E1	E1	E1	E1
Класс пожарной опасности	KM2	KM2	KM2	KM2	KM2	KM2
Сопротивление химическим веществам	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое
Сопротивление окрашиванию	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое	Высокое
Полы с подогревом рекомендованная max t, °C	+28	+28	+28	+28	+28	+28
Устойчивость к воздействию кресел на колесиках	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая